

TECHNOPROVE Srl

Prove di laboratorio / in sito e controlli per l'industria delle costruzioni - Laboratorio geotecnico e chimico

Viale dell'Industria 22 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 966121 - Fax 0444 966129 - Email: techno@technoprove.it - Internet: www.technoprove.it
Cod. fisc. 04635880588 - Part. IVA 01869370245

Autorizzazione Min. Infrastrutture L. 1086/71 e DPR 380/01 art. 59 (Circ. 349/99 sett. a) - Min. Università e Ric. L. 46/82
Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Socio UNI - Membro ASTM - Associato SITEB

Rapporto di prova n° 277 I6/01

Data di emissione: 20/12/16

E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza l'autorizzazione di Technoprove.

Richiedente:	Eterno-Ivica S.r.l.	Padova	PD
Intestatario fattura:	Eterno-Ivica S.r.l.	Padova	PD
Data della richiesta:	05/12/16	Data di accettazione:	05/12/16

Campioni consegnati il: 05/12/16

Ident. int.	Identificazione / descrizione fornita dal Richiedente	Descrizione / aspetto
A	Supporto modello Pedestal NM 5 codice prodotto E014150270	Supporto di plastica per pavimentazioni galleggianti

Resistenza ai sali disgelanti di supporti per pavimentazione

Norma: Modalità concordate con il Cliente Ver.:

Cod.: CHI000

Risultati di prova:

Identificazione provino		Tempo da inizio trattamento h	Variazione diametro base %	Variazione diametro prolunga %	Variazione diametro testa %	Variazione massa %	Esame visivo
interna	del richiedente						
A	Pedestal NM 5	48	0.0	0.0	0.0	0.0	nessuna variazione di forma o di colore
		96	0.0	0.0	0.0	0.0	nessuna variazione di forma o di colore
		144	0.0	0.0	0.0	0.0	nessuna variazione di forma o di colore
		192	0.0	0.0	0.0	0.0	nessuna variazione di forma o di colore
		240	0.0	0.0	0.0	0.0	nessuna variazione di forma o di colore

Note:

1. Campione immerso in soluzione salina al 3% di NaCl per 240 ore.

Data di fine prova: 19/12/16

Attrezzature principali:

Calibro digitale Mitutoyo da 200 mm - 2	Mitutoyo	n° interno: 529
Calibro Mitutoyo da 300 mm	Mitutoyo	426
Bilancia Sartorius centesimale - 2	Sartorius AG	192

Lo sperimentatore

p.i. Marco Busolo


Rapporto di prova n° 277 I6/01

Il responsabile

dott. ing. Alfio Vigilante

MSTC98b

pag. 1 di 1



TECHNOPROVE Srl

Prove di laboratorio / in sito e controlli per l'industria delle costruzioni - Laboratorio geotecnico e chimico

Viale dell'Industria 22 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 966121 - Fax 0444 966129 - Email: techno@technoprove.it - Internet: www.technoprove.it
Cod. fisc. 04635880588 - Part. IVA 01869370245

Autorizzazione Min. Infrastrutture L. 1086/71 e DPR 380/01 art. 59 (Circ. 349/99 sett. a) - Min. Università e Ric. L. 46/82
Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Socio UNI - Membro ASTM - Associato SITEB

Test report no. 277 I6/011 **Date of issue:** 20/12/16

It is forbidden to copy - even partially - this document without permission of Technoprove.

Applicant:	Eterno-Ivica S.r.l.	Padova	PD
Invoice addressed to:	Eterno-Ivica S.r.l.	Padova	PD
Date of request:	05/12/16	Date of acceptance:	05/12/16

Samples supplied on: 05/12/16

Int ident	Identification / description provided by the Applicant	Description / appearance
A	Support model Pedestal NM 5 product code E014150270	Plastic support for floating pavings

Resistance to deicing salts of paving supports **Standard:** Method agreed with the Applicant **Ver.:**
Code: CH1000

Test results:

Specimen identification		Time from beginning of the treatment	Change of the base diameter	Change of the extension diameter	Change of the head diameter	Change of the mass	Visual examination
intern.	applicant's	h	%	%	%	%	
A	Pedestal NM 5	48	0.0	0.0	0.0	0.0	no shape or colour change
		96	0.0	0.0	0.0	0.0	no shape or colour change
		144	0.0	0.0	0.0	0.0	no shape or colour change
		192	0.0	0.0	0.0	0.0	no shape or colour change
		240	0.0	0.0	0.0	0.0	no shape or colour change

Note:

1. Sample immersed in 3% saline solution of NaCl for 240 hours.

End date of test: 19/12/16

Major equipments:

Digitale caliper Mitutoyo 200 mm - 2

Mitutoyo

Internal no:

529

Caliper Mitutoyo 300 mm

Mitutoyo

426

Centesimal balance Sartorius - 2

Sartorius AG

192

The executor of the test

p.i. Marco Busolo

The responsible for the laboratory

dott. ing. Alfio Vigilante

Test report no. 277 I6/011

MSTIC98b

page 1 of 1